



# การสลายในน้ำของวัสดุอุดฟันชั่วคราวชนิดซิงค์ออกไซด์แคลเซียมซัลเฟตที่พัฒนาใหม่

สุพัตรา บุณยวีร์ ท.บ.<sup>1</sup>

เจนจิรา ถิระวัฒน์ ท.บ., วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), วท.ม. (พัฒนาสุขภาพ)<sup>2</sup>

นิยม ธารงค์อนันต์สกุล ท.บ., วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), วท.ด. (ศิริวิทยาซ่องปาก)<sup>3</sup>

<sup>1</sup>นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<sup>2</sup>ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<sup>3</sup>ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทคัดย่อ

วัสดุประสงค์ เพื่อพัฒนาวัสดุอุดฟันชั่วคราวประเภทซิงค์ออกไซด์/แคลเซียมซัลเฟตให้มีการสลายในน้ำลดลง

**วัสดุและวิธีการ** เตรียมวัสดุที่ทำการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนขององค์ประกอบหลักระหว่างแคลเซียมซัลเฟตต่อซิงค์ออกไซด์เป็น 4 สูตร และใช้เค维ตเป็นกลุ่มควบคุม นำชิ้นตัวอย่างกลุ่มละ 20 ชิ้นไปทดสอบการสลายในน้ำ แล้วหาค่าเฉลี่ยของการสลายในน้ำของแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มด้วยการเปรียบเทียบเชิงช้อนชนิดบอนเฟรโนนิ

**ผลการศึกษา** วัสดุอุดฟันชั่วคราวที่เตรียมขึ้นใหม่ทั้ง 4 สูตรสามารถสลายในน้ำได้มากกว่าเดิม 8.884 ± 0.789, 4.930 ± 1.157, 3.629 ± 1.039 และ 10.594 ± 1.097 ในกลุ่มตัวอย่างของสูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 และสูตรที่ 4 ตามลำดับ ขณะที่เค维ตเท่ากับ 13.455 ± 1.185 วัสดุอุดฟันชั่วคราวที่เตรียมขึ้นใหม่ทุกสูตรมีการสลายในน้ำต่างกัน และน้อยกว่าเค维ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ )

**สรุป** วัสดุอุดฟันชั่วคราวที่เตรียมขึ้นใหม่ทั้ง 4 สูตรสามารถสลายในน้ำได้มากกว่าเค维ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

(ว.ทันตฯ 2551;31:331-8)

**คำสำคัญ:** การสลายในน้ำ; วัสดุอุดฟันชั่วคราวประเภทซิงค์ออกไซด์/แคลเซียมซัลเฟต

## บทนำ

วัสดุอุดฟันชั่วคราว (temporary filling material) คือ วัสดุที่ใช้อุดฟันชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมีระยะเวลาการใช้ในช่องปากตั้งแต่ไม่เกินสักปานหรืออาจใช้เป็นระยะเวลานานเป็นเดือนหรือปี ซึ่งจำเป็นต้องมีความแข็งแรงระดับหนึ่งก่อนที่จะรื้อวัสดุชนิดนี้ออกและทดแทนด้วยวัสดุอุดถาวรห่อไป วัสดุอุดฟันชั่วคราวมีหน้าที่ทำให้ฟันซึ้นยังคงใช้งานได้ (function) คงตำแหน่งเดิมไม่เคลื่อนที่ (positioning) ตลอดจนช่วยเรื่องความสวยงาม (esthetics)<sup>1</sup> ตั้งแต่ติดถึงปัจจุบันมีการใช้วัสดุหลายชนิดเป็นวัสดุอุดฟันชั่วคราว เช่น ซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์ (zinc phosphate cement) พอลิคาร์บอคไซเลตซีเมนต์ (polycarboxylate cement) กลาสไอโอลิเมอร์ซีเมนต์ (glass ionomer cement) เรซินคอมโพสิต (resin composite) ซิงค์ออกไซด์ยูจีโนลซีเมนต์ (zinc oxide eugenol cement) วัสดุอุดฟันชั่วคราวประเภทซิงค์ออกไซด์/แคลเซียมซัลเฟต (zinc oxide/calcium sulfate based temporary filling material) เป็นวัสดุอุดฟันชั่วคราวสำเร็จรูปสามารถใช้งานได้ทันที มีส่วนประกอบหลัก คือ ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide) แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulfate) ซิงค์ซัลเฟต (zinc sulfate) แบร์ยมซัลเฟต (barium sulfate) พอลิไวนิลอะซีเตต (polyvinyl acetate) เอทิลลิโนบิสไดอะซีเตต (ethylene bis diacetate) และทัลก์ (talc) โดยผลิตภัณฑ์ที่มีขาย และเป็นที่นิยมในท้องตลาด คือ เค维ต (Cavit; 3M Espe, Seefeld, Germany) ต่อมามาได้มีการพัฒนาเค维ตจี (Cavit G) และเค维ตดับเบิลยู (Cavit W) ซึ่งต่างจากเค维ตสูตรตั้งเดิม โดยมีการผสมเรชินเพื่อลดความแข็งผิว (surface hardness) ของวัสดุหลังก่อตัว อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบในกลุ่มวัสดุประเภทเค维ตพบว่า เค维ตมีความแข็งผิวมากที่สุดจากนั้นเป็นเค维ตดับเบิลยู และเค维ตจี ตามลำดับ ส่วนการด้านการรั่วซึมของเค维ตเดิม และเค维ตดับเบิลยูนั้นไม่ต่างกันและต่ำกว่าเค维ตจี<sup>2</sup> จึงทำให้เค维ตดับเบิลยูเหมาะสมกับงานรักษาคลองรากฟัน ในขณะที่เค维ตจี จะนิ่มกว่า รื้อออกง่ายด้วยการใช้เครื่องมือตักออกมาเพียงครั้งเดียว จึงเหมาะสมกับการอุดฟันชั่วคราวในฟันที่รอบวัสดุบูรณะฟันชนิดอุดฝัง (inlay) โดยสรุปข้อดีของวัสดุอุดฟันชั่วคราวซิงค์ออกไซด์/แคลเซียมซัลเฟต คือ ใช้งานง่าย สะดวก รื้อออกง่ายหลังก่อตัวแล้ว มีการผนึกขอบที่ดีและด้านการรั่วซึมตามขอบดี เนื่องจากวัสดุชนิดนี้มีการขยายตัวเมื่ออยู่ในความชื้น

(hygroscopic expansion) และมีค่าตั้งປะสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น (coefficient of linear expansion) สูงถึงร้อยละ 1.8 ซึ่งมากกว่าซิงค์ออกไซด์ยูจีโนลถึง 2 เท่า<sup>3</sup> สำหรับข้อด้อยของวัสดุอุดฟันชั่วคราวชนิดนี้ ได้แก่ พบรั่วซึมผ่านเนื้อวัสดุสูงกว่าที่วัสดุจะก่อตัวเต็มที่ มีความแข็งแรงต่ำ ก่อตัวช้า และมีค่าการสลายในน้ำ (disintegration in water) สูง เมื่อเทียบกับซิงค์ออกไซด์ยูจีโนลแล้ว พบรั่ววัสดุถูกกล่าวสึกกร่อนง่ายกว่า มีการเปลี่ยนรูปร่างจากเดิม ความแข็งแรงน้อยกว่า และมีการรั่วซึมมากกว่า<sup>4</sup>

อย่างไรก็ตามมีการศึกษาเกี่ยวกับการสลายในน้ำของเค维ต เพียง 2 การศึกษาเท่านั้น ซึ่งให้ผลการศึกษาแตกต่างกันมาก<sup>4,5</sup> และยังมีการผลิตวัสดุอุดฟันชั่วคราวประเภทนี้ในหลายประเทศ ด้วยเชือทางการค้าที่ต่างกัน แต่ยังไม่พบรการผลิตในประเทศไทย ทำให้ต้องใช้บประมาณสั่งซื้อจากต่างประเทศสูงในแต่ละปี อีกทั้งวัสดุอุดฟันชั่วคราวประเภทนี้ยังมีค่าการสลายในน้ำสูง คณผู้วิจัยจึงสนใจที่จะผลิตวัสดุอุดฟันชั่วคราวประเภทซิงค์ออกไซด์/แคลเซียมซัลเฟตเบสชนิดนี้ขึ้นใหม่เพื่อปรับปูรูปสมบูรณ์ด้านการสลายในน้ำของวัสดุให้ลดลง โดยปรับอัตราส่วนของแคลเซียมซัลเฟตและซิงค์ออกไซด์ให้แตกต่างกันเป็น 4 สูตร โดยเปรียบเทียบกับวัสดุเดิม คือ เค维ต และการศึกษานี้ได้ใช้ไดโไอโซโนนิลฟทาเลต (diisononyl phthalate) เป็นพลาสติกเซอร์ (plasticizer) แทนเอทิลลิโนบิสไดอะซีเตต เนื่องจากไม่เป็นพิษต่อร่างกายทั้งระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ<sup>6-8</sup> ไดโไอโซโนนิลฟทาเลตได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสถกับอาหาร จึงสามารถยืนยันได้ถึงความปลอดภัยของไดโไอโซโนนิลฟทาเลตที่นำมาใช้กับร่างกาย<sup>9</sup>

## วัสดุและวิธีการ

วัสดุอุดฟันชั่วคราวในการศึกษานี้เตรียมขึ้นโดยการซั่งสารเคมีที่เป็นส่วนผสม ได้แก่ ซิงค์ออกไซด์แคลเซียมซัลเฟต ซิงค์ซัลเฟต แบร์ยมซัลเฟต พอลิเมทิลเมทาคริเลต ด้วยเครื่องซั่งดิจิทัลยี่ห้อแอนด์ (AND, SER. No. 5032954) ความละเอียด 0.001 กรัม ตวงสารเคมีที่เป็นของเหลวได้แก่ ไดโไอโซโนนิลฟทาเลต ด้วยหลอดดูดความจุ 1 มิลลิลิตร ความละเอียด 0.01 มิลลิลิตรยี่ห้อนิปป์โร (NIPRO, Lot. No. 07A20) เมื่อได้ปริมาณตามต้องการแล้วนำมารีบวนบนพื้นผิวสาร

จากค่าความถ่วงจำเพาะของสารต่อไป ทำการร่อนส่วนผสมด้วยตะแกรงร่อนจำนวน 4 ครั้ง แล้วสมส่วนผสมและส่วนเหลวด้วยไกร่ (mortar) เป็นเวลา 5 นาทีจนวัสดุดังกล่าวมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน เตรียมวัสดุอุดฟันชั่วคราวทั้งหมด 4 สูตรที่มีอัตราส่วนของเคลือบซัลเฟตต่อซิงค์ออกไซด์ต่างกัน โดยกำหนดให้เป็นสูตรที่ 1 2 3 และ 4 ดังตารางที่ 1 ในแต่ละสูตร จะเตรียมวัสดุอุดฟันชั่วคราวดังกล่าวจำนวน 3 ชุด จากนั้นทำการสุ่มเลือกตัวอย่าง (simple random sampling) ด้วยวิธีจับลูกกลิ้งเลือกวัสดุที่เตรียมมา 1 ชุด เพื่อมาทดสอบการ слายในน้ำต่อไปโดยมีชิ้นทดสอบสูตรละ 20 ชิ้น จากการศึกษา นำร่องได้ทำการทดสอบความเที่ยงของการทดสอบวัสดุในแต่ละครั้งแล้วพบว่า วัสดุอุดฟันชั่วคราวที่เตรียมขึ้นใหม่จำนวน 3 ชุด นี้มีค่าการ слายในน้ำไม่ต่างกัน ( $p > 0.05$ )

วิธีเตรียมชิ้นทดสอบและวิธีทดสอบการ слายในน้ำ ดัดแปลงมาจากวิธีการทดสอบสมบัติของวัสดุอุดฟันชั่วคราว ประเภทซิงค์ออกไซด์ ยูนิโอล มาตรฐาน ISO 3107 : 2004 โดยผลลัพธ์ทดสอบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร หนา 1.5 มิลลิเมตรในเบ้าหล่อโลหะจากนั้นนำเข้าตู้อบที่ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำชิ้นทดสอบออกจากแบบหล่อ วัดขนาดชิ้นทดสอบให้ได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร นำชิ้นทดสอบเข้าตู้ที่มีสารดูดความชื้นเป็นเวลา 24

ชั่วโมง แล้วชั่งน้ำหนัก ( $m_1$ ) นำชิ้นทดสอบทั้ง 20 ชิ้นแขวนไว้กับน้ำหนักคงที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำชิ้นทดสอบมาล้างน้ำก่อนกำหนด ครบส่วนเกินออก ใช้กระดาษซับให้แห้งแล้วนำเข้าตู้ที่มีสารดูดความชื้นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำมาชั่งน้ำหนักจนได้น้ำหนักคงที่ ( $m_2$ ) จากนั้นนำทั้ง 2 ค่าที่ได้มาคำนวณหาร้อยละการ слายในน้ำของวัสดุตามสมการ

$$D = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100$$

เมื่อ  $D$  คือ ร้อยละการ слายในน้ำของวัสดุอุดฟันชั่วคราว  
 $m_1$  คือ น้ำหนักคงที่ก่อนแขวนน้ำหนัก  
 $m_2$  คือ น้ำหนักคงที่ภายหลังแขวนน้ำหนัก

วิธีทดสอบการ слายในน้ำตามการทดลองนี้ต่างจากการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 3107 : 2004 เนื่องจากใช้ชิ้นทดสอบ โดยตามมาตรฐาน ISO 3107 : 2004 นั้น ใช้ชิ้นทดสอบจำนวน 2 ชิ้นต่อโลหะที่ปริมาณน้ำ 50 มิลลิลิตรและใช้ชิ้นทดสอบเพียงกลุ่มละ 4 ชิ้นทดสอบแต่ในงานวิจัยนี้ใช้ชิ้นทดสอบเป็นจำนวนถึง 20 ชิ้นต่อกลุ่มทดสอบซึ่งมากกว่าชิ้นทดสอบทั้ง 20 ชิ้นในโลหะแก้วเดียวกันที่ปริมาณน้ำ 500 มิลลิลิตร โดยที่

#### ตารางที่ 1 อัตราส่วนขององค์ประกอบของวัสดุอุดฟันชั่วคราวที่เตรียมขึ้นใหม่ทั้งสี่สูตร

**Table 1** Ratio of the compositions of newly developed temporary filling material in four formulas

Formula	Compositions (%wt.)		
	CaSO <sub>4</sub>	ZnO	Other compositions
1	30	30	40
2	45	15	40
3	40	20	40
4	20	40	40

ชิ้นทดสอบแต่ละชิ้นไม่สัมผัสถกันและไม่สัมผัสมีข้อคงให้หลังแก้วจากการศึกษาなる่องพิสูจน์แล้วว่า การแข็งชิ้นทดสอบด้วยวิธีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการแข็งชิ้นทดสอบตามมาตรฐาน ISO 3107 : 2004 แล้วให้ผลการทดลองที่ไม่ต่างกัน ( $p > 0.05$ )

เก็บรวมข้อมูลด้วยโปรแกรม เอสพีเอส เอส รุ่น 11.5 (SPSS version 11.5) โดยเก็บข้อมูลเป็นร้อยละการสลายในน้ำของวัสดุอุดฟันชั่วคราวที่เตรียมขึ้นทั้ง 4 สูตร และเค维ต เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของร้อยละการสลายในน้ำของทุกสูตรและเค维ต โดยสถิติทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มด้วยการเปรียบเทียบเชิงช้อนชนิดบอนเฟรโรนี (Bonferroni multiple comparison)

### ผลการศึกษา

จากการใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบร่วมว่ามีวัสดุอุดฟันชั่วคราวที่เตรียมขึ้นอย่างน้อย 1 สูตรมีร้อยละการสลายในน้ำอย่างกว่าเค维ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ค่าเฉลี่ยของร้อยละการสลายในน้ำของสูตรที่ 3 น้อยกว่าสูตรที่ 2 สูตรที่ 1 สูตรที่ 4 และเค维ต ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยพบว่า สูตรที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของร้อยละการ

สลายในน้ำน้อยที่สุดเพียงร้อยละ  $3.629 \pm 1.039$  โดยน้อยกว่าเค维ตถึง 4 เท่า และสูตรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของร้อยละการสลายในน้ำน้อยกว่าเค维ต 3 เท่า ซึ่งเค维ตมีค่าเฉลี่ยของร้อยละการสลายในน้ำสูงถึงร้อยละ  $13.455 \pm 1.185$  เมื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบเชิงช้อนชนิดบอนเฟรโรนีพบว่า ทุกสูตรมีค่าเฉลี่ยของร้อยละการสลายในน้ำต่างกัน และต่างจากเค维ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ )

### วิจารณ์

การทดสอบสมบัติการสลายในน้ำนั้นเป็นการทดสอบสมบัติประการหนึ่งของวัสดุอุดฟันชั่วคราวตามเกณฑ์ของ ISO และ ADA เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของวัสดุอุดฟันชั่วคราวในงานวิจัยนี้มีวิธีการทดลองที่ดัดแปลงมาจากมาตรฐาน ISO 3107 : 2004 ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น และมีการศึกษานำร่องพิสูจน์ว่าการแข็งชิ้นทดสอบด้วยวิธีนี้ไม่มีผลต่อการทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับการแข็งชิ้นทดสอบตามมาตรฐาน ISO 3107 : 2004 การทดลองนี้ใช้น้ำกลั่นจากศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสารละลายนในการแข็งชิ้นทดสอบซึ่งการใช้น้ำกลั่นเป็นสารละลายนในการแข็งชิ้นทดสอบนั้นดีกว่าการแข็งชิ้นทดสอบในสารละลายน้ำที่มีสภาวะกรด เพราะสารละลายน้ำที่มีสภาวะกรดจะมีผลทำให้วัสดุอุดฟันชั่วคราวมีค่าการสลายมากกว่าการแข็งชีนในสารละลายน้ำที่เป็นกลางมาก<sup>10,11</sup>

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยร้อยละของการสลายในน้ำของวัสดุอุดฟันชั่วคราวทุกสูตร

Table 2 Mean percentage of disintegration in water of temporary filling material in all formulas

Temporary filling material	Mean percentage of disintegration in water
formula 3	$3.629 \pm 1.039^*$
formula 2	$4.930 \pm 1.157^*$
formula 1	$8.884 \pm 0.789^*$
formula 4	$10.594 \pm 1.097^*$
Cavit	$13.455 \pm 1.185^*$

\*Mean percentage of disintegration in water were significantly different ( $p < 0.05$ )

การทดสอบตามมาตรฐาน ISO 3107 : 2004 เป็นการวัดการสลายในน้ำของวัสดุอุดฟันชั่วคราวในเชิงปริมาณ (quantitative result) ซึ่งมีผู้ทำการวัดการสลายในน้ำของชิ้นคงที่ของซิลิโคน (silicone) ก่อตัวเป็นรูปแบบเม็ดสีขาวขนาดเล็ก ( $10 \mu\text{m}$ ) ที่ถูกหักห้ามห้าม ( $100 \times 100 \times 100 \mu\text{m}^3$ ) แล้วนำไปทดลองในน้ำที่มีอุณหภูมิ  $23 \pm 2^\circ\text{C}$  ระยะเวลา  $24 \pm 2$  ชั่วโมง ผลการวัดจะแสดงเป็นค่าปริมาณที่เรียกว่าค่าความสลายในน้ำ ( $\text{Q}_\text{water}$ ) คือปริมาณของวัสดุที่หลงเหลือในน้ำ  $\text{mg/L}$  ที่ได้จากการทดสอบในน้ำ  $\text{mg/L}$  ของวัสดุที่ใช้ทดสอบ  $\text{mg/L}$  ค่า  $\text{Q}_\text{water}$  จะคำนวณโดยใช้สูตร  $\text{Q}_\text{water} = \frac{\text{M}_0 - \text{M}_t}{\text{M}_0} \times 100\%$  ที่  $\text{M}_0$  คือปริมาณของวัสดุที่ทดสอบในน้ำ  $\text{mg/L}$  และ  $\text{M}_t$  คือปริมาณของวัสดุที่หลงเหลือในน้ำ  $\text{mg/L}$

การวัดการสลายของวัสดุต่างจากการวัดความสามารถในการละลายของวัสดุ เพาะการสลายเป็นกระบวนการที่เกิดการกร่อน (erosion) ของวัสดุ เป็นกระบวนการซับซ้อน (complex phenomenon) เมื่อผ่านการแข็งในสารละลายน้ำ แล้วทำให้มีวัสดุหลุดรอดออกจากวัสดุไม่สามารถคงอยู่ได้ ทำให้เกิดการสลายของวัสดุอุดฟันชั่วคราว มีช่วงเวลาที่การสลายเพียงการสลายของวัสดุอุดฟันชั่วคราว แต่เมื่อรวมกันเป็นสารประกอบแล้วยังสามารถสลายในน้ำได้ นอกจากนี้การสลายมักเกิดไม่เท่ากันในแต่ละตำแหน่งของชิ้นทดสอบ ในขั้นตอนการทดลองของงานวิจัยนี้หลังจากทดสอบในน้ำ 24 ชั่วโมง แล้วจึงมีการนำชิ้นทดสอบมาล้างน้ำก่อนนำเข้าตู้ดูดความชื้น เพื่อเป็นการกำจัดส่วนที่ไม่แตกสลายอยู่ในน้ำแต่จะติดอยู่ที่ผิวของชิ้นทดสอบ (insoluble degraded product) ออกไป เช่น ชิ้นทดสอบจะไม่ละลายน้ำแต่มักจะกร่อนมาอยู่ที่ผิวของชิ้นทดสอบ ซึ่งส่วนเกินที่ติดอยู่ที่ผิวของชิ้นทดสอบนี้จะมีผลต่อผลการทดลองได้

จากผลการทดลองพบค่าการสลายในน้ำของวัสดุอุดฟันชั่วคราวที่น่าพอใจ คือ สูตรที่ 3 สูตรที่ 2 และสูตรที่ 1 ตามลำดับ ซึ่งเป็นอยู่กับอัตราส่วนของแคลเซียมชัลไฟเดียมไฮเดรตต์ต่อชิ้นทดสอบที่ต่างไปจากเควิตเดิม คือ อัตราส่วนของแคลเซียมชัลไฟเดตต่อชิ้นทดสอบที่เท่ากับ 1 จะได้ร้อยละการ

สลายในน้ำของวัสดุอุดฟันชั่วคราวสูงกว่าที่อัตราส่วนของแคลเซียมชัลไฟเดตต่อชิ้นทดสอบที่เท่ากับ 2 และ 3 เพราะการแข็งตัวของวัสดุอุดฟันชั่วคราวประเภทนี้เกิดจากแคลเซียมชัลไฟเดียมไฮเดรต รวมตัวกันน้ำ ดังสมการ



แม้ว่าเมื่อพิจารณาดูค่าความสามารถในการละลายน้ำแล้วชิ้นทดสอบที่มีค่าการละลายน้ำต่ำมาก คือ  $0.1$  กรัมต่อน้ำ  $100$  มิลลิลิตร ในขณะที่แคลเซียมชัลไฟเดียมไฮเดรตจะมีค่าการละลายน้ำ  $0.24$  กรัมต่อน้ำ  $100$  มิลลิลิตร ซึ่งมากกว่าชิ้นทดสอบที่ต่อการวัดการสลายในน้ำในงานวิจัยนี้ไม่ได้เป็นการวัดความสามารถในการละลายของสารเคมีแต่ละตัวแต่เป็นการวัดการสลายในน้ำของสารประกอบหลังก่อตัว โดยชิ้นทดสอบที่มีชิ้นทดสอบเป็นองค์ประกอบนั้น หลังจากวัสดุก่อตัวเต็มที่แล้วจะมีส่วนเกินของส่วนผสมที่ไม่ได้ทำปฏิกิริยา (unreacted powder particles) ยังอยู่ในเมทริกเกลล์ (salt matrix)<sup>13</sup> ซึ่งส่วนเกินของส่วนผสมนี้บางส่วนจะสลายออกมากจากเมทริกเกลล์หลังผ่านการแข็งตัวได้ ขณะที่ถ้ามีปริมาณแคลเซียมชัลไฟเดตมากก็จะมีปริมาณแคลเซียมชัลไฟเดตที่ไปรวมตัวกันมากทำให้เกิดเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงให้แก่สารเคมีตัวอื่นไม่สลายออกมาได้โดยง่าย สำหรับสูตรที่ 4 ซึ่งมีการใช้ชิ้นทดสอบมากกว่าแคลเซียมชัลไฟเดตถึง  $2$  เท่า จึงทำให้สูตรที่ 4 มีร้อยละการสลายในน้ำของวัสดุอุดฟันชั่วคราวสูงกว่าสูตรที่ 1 สูตรที่ 2 และสูตรที่ 3 แต่มีร้อยละการสลายในน้ำอยู่กว่าเควิต ทั้งนี้น่าจะมีสาเหตุจากที่เควิตจะมีอัตราส่วนของแคลเซียมชัลไฟเดตต่อชิ้นทดสอบน้อยกว่าที่ใช้ในการเตรียมวัสดุอุดฟันชั่วคราวในครั้งนี้มาก โดยเควิตมีปริมาณของแคลเซียมชัลไฟเดตต่อน้อยกว่าชิ้นทดสอบที่  $5-6$  เท่า จึงทำให้เควิตมีค่าการสลายในน้ำสูงกว่าวัสดุอุดฟันชั่วคราวที่เตรียมขึ้นในงานวิจัยนี้มาก สำหรับสูตรที่ 2 ซึ่งมีการใช้แคลเซียมชัลไฟเดตปริมาณมากกว่าชิ้นทดสอบถึง  $3$  เท่าพบร้อยละการสลายในน้ำของวัสดุอุดฟันชั่วคราวสูตรนี้สูงกว่าสูตรที่ 3 ซึ่งมีแคลเซียมชัลไฟเดตมากกว่าชิ้นทดสอบเพียง  $2$  เท่า แสดงให้เห็นว่าการทำให้ได้ร้อยละการสลายในน้ำที่น้อยลงนั้นไม่เพียงแต่ต้องเพิ่มแคลเซียมชัลไฟเดตให้มากกว่าชิ้นทดสอบที่เท่ากัน แต่ยังต้องมีอัตราส่วนของแคลเซียมชัลไฟเดตต่อชิ้นทดสอบที่เหมาะสมด้วย

จากการวิจัยนี้พบว่าเคลตมีร้อยละการ滯留在น้ำเป็น 13.455 ซึ่งต่างจากผลงานวิจัยของ Widerman และคณะ<sup>4</sup> ที่พบว่าเคลตมีร้อยละการ滯留在น้ำเป็น 9.73 ± 0.04 และผลงานวิจัยของ Ono และ Matsumoto<sup>5</sup> ที่พบว่าเคลตมีร้อยละการ滯留在น้ำเป็น 1.81 ± 0.05 ซึ่งงานวิจัยของ Ono และ Matsumoto ใช้เคลตีจี ในการทดสอบ ใช้ชั้นตัวอย่างเพียง 3 ชิ้นเท่านั้น ไม่มีการกำหนดคุณภาพขึ้นน้ำอุ่นที่ชัดเจน ตลอดการใช้ชั้นทดสอบ 24 ชั่วโมง และไม่มีการกำหนดชนาดชั้นตัวอย่างที่ชัดเจน แต่ในงานวิจัยนี้ดำเนินการทดลอง อย่างตามมาตรฐาน ISO 3107 : 2004 ใช้จำนวนตัวอย่างถึง 20 ชิ้นต่อสูตรและผลการทดลองจากทุกสูตรมีการกระจายแบบโค้งปกติจึงเป็นผลการทดลองที่น่าเชื่อถือกว่า ส่วนงานวิจัยของ Widerman และคณะ<sup>4</sup> นั้นไม่บอกขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบที่ชัดเจน นอกจากนั้นเคลตีที่ใช้ในงานวิจัยของ Widerman และคณะ เมื่อปี ค.ศ. 1971 นั้นมีองค์ประกอบบางชนิดที่ไม่พบในเคลตบีจูบันคือ ไกลคอล แอซีเตต (glycol acetate) พอลิไวนิล คลอรีน แอซีเตต (polyvinyl chlorine acetate) และไตรอเอทานอลามีน (triethanolamine) ซึ่งองค์ประกอบที่ต่างไปนี้อาจทำให้ผลการทดสอบเพื่อหาค่าร้อยละการ滯留在น้ำของเคลตมีค่าที่ต่างกันกับงานวิจัยครั้งนี้

เนื่องจากเป็นงานวิจัยเบื้องต้นจึงทดสอบสมบัติของวัสดุ อุดฟันชั่วคราวเพียงประการเดียว เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงควรมีการศึกษาในอนาคตเพื่อปรับปรุงสมบัติบางประการ และทดสอบสมบัติเพิ่มเติม เช่น ระยะเวลา ก่อตัว (setting time) ความทนแรงดึง (tensile strength) ความทนแรงอัด (compressive strength) การรั่วซึม (leakage) ความเข้ากับเนื้อเยื่อ (biocompatibility) เป็นต้น

## สรุป

ร้อยละการ滯留在น้ำของวัสดุอุดฟันชั่วคราวที่เตรียมทั้ง 4 สูตรมีค่าเฉลี่ย 8.884 ± 0.789 4.930 ± 1.157 3.629 ± 1.039 และ 10.594 ± 1.097 ตามสูตรที่ 1 2 3 และ 4 ซึ่งทุกสูตรมีค่าเฉลี่ยของร้อยละการ滯留在น้ำต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ค่าเฉลี่ยของร้อยละการ滯留在น้ำของวัสดุอุดฟันชั่วคราวสูตรที่ 3 น้อยที่สุด และน้อยกว่าเคลตซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม

## กิตติกรรมประกาศ

คณะกรรมการวิชาชีวศึกษา ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณอาจารย์และบุคลากรภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแก่งานวิจัย

## เอกสารอ้างอิง

1. Anusavice KJ. Phillips' science of dental materials. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1996:444.
2. Webber RT, del Rio CE, Brady JM, Segall RO. Sealing quality of a temporary filling material. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1978;46:123-30.
3. Jacquot BM, Panighi MM, Steinmetz P, G'Sell C. Microleakage of Cavit, Cavit W, Cavit G and IRM by impedance spectroscopy. Int Endod J. 1996; 29:256-61.
4. Widerman FH, Eames WB, Serene TP. The physical and biologic properties of Cavit. J Am Dent Assoc. 1971;82:378-82.
5. Ono K, Matsumoto K. The physical properties of a new sealing cement. Int Endod J. 1992;25:130-3.
6. Exxon Mobil Chemical Company. Material safety data sheet [online]. (n.d.). 2001. Available from: <http://www.msds.com> [2007, November 10].
7. Jayflex DINP Plasticizer. Material safety data sheet [online]. (n.d.). 2005. Available from: <http://www.msds.com> [2007, November 10].
8. Hall M, Matthews A, Webley L, Harling R. Effects of di-isonyl phthalate (DINP) on peroxisomal markers in the marmoset-DINP is not a peroxisome proliferator. J Toxicol Sci. 1999;24:237-44.
9. Sornwaree A. Polymer additives. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House, 2003: 113-33.

10. Wilson AD, Abel G, Lewis BG. The ‘solubility and disintegration’ test for zinc phosphate dental cements: the use of small specimens. *J Dent.* 1976;4:28-32.
11. Wilson AD. Specification test for the solubility and disintegration of dental cements: a critical evaluation of its meaning. *J Dent Res.* 1976;55:721-9.
12. Kaplan AE, Goldberg F, Artaza LP, de Silvio A, Macchi RL. Disintegration of endodontic cements in water. *J Endod.* 1997;23:439-41.
13. Noort RV. Introduction to dental materials. London: Mosby, 1994:143-4.

# Disintegration in water of a newly developed zinc oxide–calcium sulfate based temporary filling material

Supatchara Boonyawee D.D.S.<sup>1</sup>

Janejira Thirawat D.D.S., M.Sc.D. (Endodontics), M.S. (Health Development)<sup>2</sup>

Niyom Thamrongananskul D.D.S., M.Sc.D. (Prosthodontics), Ph.D. (Oral Biology)<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Post-graduate student, Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

<sup>2</sup>Department of Operative Dentistry, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

<sup>3</sup>Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

## Abstract

**Objective** To develop zinc oxide calcium sulfate based temporary filling material with less disintegration in water.

**Materials and methods** Four formulas of temporary filling materials were prepared by altering the ratio of calcium sulfate and zinc oxide. Cavit was used as a control group. Twenty specimens from each group were tested to find the mean percentage of disintegration in each group. One-way ANOVA and Bonferroni multiple comparison were used to analyze data.

**Results** The mean percentages of disintegration of the newly developed temporary filling materials were  $8.884 \pm 0.789$ ,  $4.930 \pm 1.157$ ,  $3.629 \pm 1.039$  and  $10.594 \pm 1.097$  in specimens of formula 1, formula 2, formula 3 and formula 4, whereas Cavit was  $13.455 \pm 1.185$ . All groups of newly developed temporary filling materials were significantly different between groups and significantly lower than Cavit ( $p < 0.05$ ).

**Conclusion** The newly developed temporary filling materials from four formulas were significantly less disintegrated than Cavit.

(CU Dent J. 2008;31:331–8)

**Key words:** disintegration in water; zinc oxide–calcium sulfate based temporary filling material