



## Original Article

## บทวิทายาการ

# Enamel fluoride retention after application of fluoride gel: an *in vitro* study

Pichian Angchanpen B.Sc., D.D.S., Dr.med.dent.<sup>1</sup>

Supathra Amatyakul B.Sc., M.Sc., Ph.D.<sup>1</sup>

Chalida Nakalekha, D.D.S. (Hons)<sup>1</sup>

Supachai Kiatsakuntong<sup>2</sup>

Nuingrutai Tuksinmanee<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Department of Physiology, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

<sup>2</sup> Undergraduate student, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

## Abstract

**Objective** The preliminary *in vitro* study was performed to determine the fluoride retention on enamel surface after topical application with 1.23 % acidulated phosphate fluoride (APF) gel.

**Materials and methods** Thirty caries-free human third molars were used in this study. The teeth were cross sectioned at 2 millimeters below cervical line. Five specimens were randomly chosen as a control group. The fluoride content of the enamel surface was measured by using scanning electron microscope and energy dispersive spectroscopy. Other 25 specimens were topically applied with APF gel for 4 minutes and suspended in artificial saliva. Each five randomized specimens were evaluated for fluoride content at 30 minutes, 2, 4, 6, and 8 weeks after APF gel application. The data were analyzed statistically by using Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test.

**Results** Fluoride content on enamel surface of the control group was  $0.60 \pm 0.51\%$ , those of the test groups suspended in artificial saliva for 30 minutes, 2, 4, 6, and 8 weeks were  $21.50 \pm 11.06$ ,  $2.30 \pm 0.72$ ,  $0.88 \pm 0.24$ ,  $0.09 \pm 0.14$ , and  $0.89 \pm 0.67\%$  respectively. The statistical analysis showed that fluoride contents of the 30-minute and 2-week test groups were significantly different from the control group ( $p < .01$ ) whereas no significant differences were observed in the 4-, 6- and 8-week test groups when compared with control group ( $p > .05$ ).

**Conclusion** Under the conditions of this preliminary *in vitro* study, fluoride retention after topical application of APF gel on enamel surface may sustain for more than 2 weeks but no longer than 4 weeks.

(CU Dent J. 2006;29:111-118)

**Key words :** acidulated phosphate fluoride; enamel fluoride retention; topical application

# การคงอยู่ของฟลูออไร์บันเคลือบพื้น ภายหลังการเคลือบฟลูออไร์ชั้นดิวัน: การศึกษาในหลอดทดลอง

พิเชียร อังจันทร์เพ็ญ วท.บ., ท.บ., Dr.med.dent.<sup>1</sup>

สุกสรร อมาตยกุล วท.บ., วท.ม., วท.ด.<sup>1</sup>

ชลิตา นาคเลขา ท.บ. (เกียรตินิยม)<sup>1</sup>

สุกชัย เกียรติสกุลทอง<sup>2</sup>

หนึ่งฤทธิ์ ทักษิณณ์<sup>2</sup>

<sup>1</sup> ภาควิชาสรีรวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<sup>2</sup> นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเบื้องต้นถึงระยะเวลาในการคงอยู่ของฟลูออไร์บันผิวเคลือบพื้นภายหลังการเคลือบพื้นด้วย

ฟลูออไร์เจพะที่ในสภาพกรดชนิดวันในหลอดทดลอง  
วัสดุและวิธีการ ศึกษาในพัฒนาการล่างซี่สุดท้ายที่ไม่มีรอยผุ จำนวน 30 ชี นำพัฒนาตัดตามแนวขวาง โดยตัดให้ต่า กว่าแนวคอกพันประมาณ 2 มิลลิเมตร สุ่มพันจำนวน 5 ชี (กลุ่มควบคุม) ตรวจหาปริมาณฟลูออไร์ บนผิวเคลือบพื้น โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกระแสและโปรแกรมวิเคราะห์ธาตุด้วยระบบพลังงานพันที่เหลือนำไปเคลือบ ฟลูออไร์ชั้นดิวันเป็นเวลา 4 นาที และนำไปแข็งไว้ในน้ำลายเทียม สุ่มพันขึ้นมาครั้งละ 5 ชี เมื่อครบเวลา 30 นาที และที่ 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์ ภายหลังการเคลือบฟลูออไร์เพื่อตรวจหาปริมาณฟลูออไร์ที่เหลือนบนเคลือบพื้น นำ ข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยการทดสอบมันน์ – วิทเนีย ยู และ การทดสอบครัสตัล – วอลลีส

ผลการศึกษา ร้อยละของปริมาณฟลูออไร์ที่ตรวจพบบนผิวเคลือบพื้นของกลุ่มควบคุมมีค่า  $0.60 \pm 0.51$  กลุ่ม ทดลองที่แข็งในน้ำลายเทียม 30 นาที, 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์มีค่า  $21.50 \pm 11.06$ ,  $2.30 \pm 0.72$ ,  $0.88 \pm 0.24$ ,  $0.09 \pm 0.14$  และ  $0.89 \pm 0.67$  ตามลำดับ พบว่าปริมาณฟลูออไร์บันผิวเคลือบพื้นของกลุ่มที่แข็งน้ำลายเทียม 30 นาที และ 2 สัปดาห์แตกต่างกันที่พับในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < .01$ ) โดยกลุ่มที่ 4, 6 และ 8 สัปดาห์ มีปริมาณฟลูออไร์ที่ไม่ต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ( $p > .05$ )

สรุป ภายใต้สภาวะของการศึกษาเบื้องต้นนี้ ฟลูออไร์บันผิวเคลือบพื้นภายหลังเคลือบด้วยฟลูออไร์เจพะที่ใน สภาพกรดชนิดวันอาจคงอยู่ได้นานกว่า 2 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์

(วัตถุ จุฬาฯ 2549;29:111-118)

คำสำคัญ: การคงอยู่ของฟลูออไร์บันเคลือบพื้น; การเคลือบพื้น; ฟลูออไร์ชั้นดิวัน