



องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทาง กายภาพของพอร์ตแลนด์ชีเมนต์สีขาวที่ผลิต ในประเทศไทยที่มีบิสมัตออกไซด์เมื่อผสมด้วย แคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลส

ปุณย์วีร์ วิระสิงห์ ท.บ.¹

อัญชนา พานิชอัตรา ท.บ., M.S.D., Ph.D.²

¹นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

²ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของพอร์ตแลนด์ชีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยที่มีบิสมัตออกไซด์เมื่อผสมกับแคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลส เปรียบเทียบกับ พอร์ตแลนด์ชีเมนต์สีขาวที่มีบิสมัตออกไซด์ผสมด้วยน้ำกลั่น และไวท์โปรดูทเอ็มที่ผสมด้วยน้ำกลั่น

วัสดุและวิธีการ เตรียมพอร์ตแลนด์ชีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยจากสองบริษัทที่มีบิสมัตออกไซด์ผสมด้วยน้ำกลั่นหรือของเหลวที่มีสารเร่งการแข็งตัว (สารละลายน้ำที่มีร้อยละ 5 ของแคลเซียมคลอไรด์ และร้อยละ 1 ของเมทิลเซลลูโลส) และไวท์โปรดูทเอ็มที่ผสมด้วยน้ำกลั่น กลุ่มละ 10 ตัวอย่าง ตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของชีเมนต์ที่แข็งตัวแล้วด้วยการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนริงส์เอ็กซ์ ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเลคโทรอนชนิดส่องกระดาษ วัดความเป็นกรดด่าง ระยะเวลาแข็งตัว ความทึบแสง สี ความทนแรงอัด และสภาพละลายได้ วิเคราะห์ผลการทดลองด้วยสถิติความแปรปรวนแบบทางเดียว ($p < 0.05$)

ผลการศึกษา ไวท์โปรดูทเอ็มที่ผสมด้วยน้ำกลั่นและพอร์ตแลนด์ชีเมนต์สีขาวที่มีบิสมัตออกไซด์ผสมด้วยน้ำกลั่น หรือผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลส มีองค์ประกอบทางเคมีคล้ายคลึงกัน ยกเว้นไวท์โปรดูทเอ็มที่อาจมีผลึกละเอียด โดยไม่พบอนุภาคขนาดใหญ่ และมีอนุภาคของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ปะปนอยู่เล็กน้อย ความเป็นกรดด่างของชีเมนต์ทุกชนิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรก ไวท์โปรดูทเอ็มที่อาจมีความเป็นด่างสูงที่สุด (12.07) เมื่อชีเมนต์แข็งตัวเต็มที่ พอร์ตแลนด์ชีเมนต์ที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลสจะมีความเป็นด่างสูงกว่าพอร์ตแลนด์ชีเมนต์ที่ผสมด้วยน้ำกลั่นอย่างมีนัยสำคัญ ชีเมนต์ที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลสจะมีเวลาการก่อตัวที่สั้นกว่า แต่มีความทนแรงอัดที่ 21 วันสูงกว่าชีเมนต์กลุ่มที่ผสมน้ำกลั่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ชีเมนต์ที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลสมีสภาพละลายได้มากกว่าไวท์โปรดูทเอ็มที่เขียนในวันแรกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อผ่านไป 21 วัน ชีเมนต์ทั้ง 5 กลุ่มมีสภาพละลายได้ไม่แตกต่างกัน

สรุป พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยที่มีบิสมัตออกไซด์ เมื่อผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมททิลเชลลูโลสจะมีระยะเวลาการแข็งตัวที่น้อยกว่า แต่มีความทนแรงอัดสูงกว่าไวท์โปรดักท์ เอ็มทีเอ ซีเมนต์ที่ผสมด้วยน้ำกลั่น มีสภาพละลายได้ที่ 21 วัน และความทึบสีไม่แตกต่างจากไวท์โปรดักท์ เอ็มทีเอ มีความเป็นด่างต่ำกว่าไวท์โปรดักท์ เอ็มทีเอเล็กน้อย ซึ่งคุณสมบัติทางกายภาพโดยรวมของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมททิลเชลลูโลส มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเพื่อนำมาใช้แทนไวท์โปรดักท์ เอ็มทีเอได้ในอนาคต

(ว. ทันต. จุฬาฯ 2553;33:207–20)

คำสำคัญ: คุณสมบัติทางกายภาพ; แคลเซียมคลอไรด์; พอร์ตแลนด์ซีเมนต์; เมททิลเชลลูโลส; ไวท์โปรดักท์ เอ็มทีเอ; องค์ประกอบบางเครื่อง

บทนำ

การทำศัลยกรรมเอ็นดอนติกซ์ (endodontic surgery) เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษา根管ในกรณีที่การรักษา根管ไม่ประสบความสำเร็จ หรือไม่สามารถเข้าสู่คลองรากพันจากทางด้วยฟันได้ ซึ่งการทำศัลยกรรมเอ็นดอนติกซ์โดยทั่วไปจะต้องมีการตัดปลายรากพัน (apicoectomy) และการอุดย้อนปลายรากพัน (retrograde filling)^{1,2} การใช้มิเนอรัลไทรอกาไซด์และกรีกิริก หรือ เอ็มทีเอ (Mineral Trioxide Aggregate; MTA) เป็นวัสดุอุดย้อนปลายรากพันนั้นได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหนือกว่า วัสดุอุดย้อนปลายรากพันชนิดอื่นๆ หลายประการ เช่น มีความเป็นกรดต่างสูง³ มีความเข้ากันได้กับเนื้อยื่น (biocompatibility) ที่ดี³⁻⁸ ส่งเสริมการเกิดใหม่ (regeneration) ของเนื้อยื่น ปริทันต์⁹ และสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างเนื้อยื่นแข็ง (hard tissue formation) ได้¹⁰ อายุรักษามาตรฐานที่เอ็มทีเอกังวล ข้อเสียอยู่บ้างประการ เช่น ระยะเวลาการก่อตัวที่นาน ใช้งานยาก^{3,11} และราคาแพง

พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland cement) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในเอ็มทีเอ¹²⁻¹⁵ ได้ถูกศึกษาเปรียบเทียบกับเอ็มทีเอ ในเรื่องของคุณสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี¹⁶ ความเข้ากันได้กับเนื้อยื่น¹⁷⁻¹⁹ และการศึกษาในสัตว์ทดลอง^{10,17} พบร่วมกับพอร์ตแลนด์ซีเมนต์มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเอ็มทีเอ แต่มีราคาที่ถูกกว่าเอ็มทีเอมาก จึงมีความพยายามนำพอร์ตแลนด์ซีเมนต์มาปรับปรุงคุณภาพและนำมาใช้ทดแทนเอ็มทีเอ

เอ็มทีเอและพอร์ตแลนด์ซีเมนต์มีระยะเวลาการแข็งตัวนาน จึงมีการใส่สารเพื่อเร่งระยะเวลาการแข็งตัวให้เร็วขึ้น ซึ่งพบว่าการผสมแคลเซียมคลอไรด์ (calcium chloride) กับเอ็มทีเอ หรือพอร์ตแลนด์ซีเมนต์จะช่วยเร่งระยะเวลาการแข็งตัวได้²⁰⁻²²

เมทธิลเซลลูโลส (methyl cellulose) เป็นตัวประสาน (emulsifier) ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง ไม่เป็นพิษ และไม่ทำให้เกิดการแพ้ ถูกนำมาผสมกับแคลเซียมฟอสเฟต (calcium phosphate) ที่เป็นโครงร่าง (scaffold) สำหรับเนื้อยื่นกระดูกในทางการแพทย์เพื่อช่วยให้แคลเซียมฟอสเฟตแข็งตัวเร็วและถูกซับล้างในระหว่างการผ่าตัดน้อยลง Ber และคณะ²⁰ นำแคลเซียมคลอไรด์และเมทธิลเซลลูโลส ผสมกับพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ พบร่วมกับซีเมนต์แข็งตัวเร็ว

ขั้นตอนและใช้งานง่ายขึ้น

พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยและบิสเมลต์ออกไซด์ได้ถูกนำมาทดสอบเปรียบเทียบกับไวท์โปรรูท เอ็มทีเอ (white ProRoot® MTA) พบว่ามีองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ¹⁶ และความเป็นพิษต่อเซลล์ร่างกายดูดซูบของมนุษย์ (human osteoblast) ไม่แตกต่างกัน²³ ซึ่งพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยและบิสเมลต์ออกไซด์อาจนำมาพัฒนาและใช้แทนไวท์โปรรูท เอ็มทีเอ ที่มีราคาแพงได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาการแข็งตัวที่นาน ยังคงเป็นปัญหาของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผสมด้วยบิสเมลต์ออกไซด์ และยังไม่มีการศึกษาใดทำการเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผสมด้วยบิสเมลต์ออกไซด์ ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมทธิลเซลลูโลส การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยที่มีบิสเมลต์ออกไซด์ เมื่อผสมกับแคลเซียมคลอไรด์และเมทธิลเซลลูโลส โดยเปรียบเทียบกับพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่มีบิสเมลต์ออกไซด์ เมื่อผสมด้วยน้ำกลั่น และไวท์โปรรูท เอ็มทีเอเมื่อผสมด้วยน้ำกลั่น

วัสดุและวิธีการ

การศึกษานี้ใช้พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยจากสองบริษัทที่ได้รับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.) หมายเลข 133 ปรับปรุงคุณภาพด้วยบิสเมลต์ออกไซด์ ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์ร้อยละ 5 และเมทธิลเซลลูโลส ร้อยละ 1 เปรียบเทียบกับพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยที่มีบิสเมลต์ออกไซด์ผสมด้วยน้ำกลั่น และไวท์โปรรูท เอ็มทีเอที่ผสมด้วยน้ำกลั่น ซึ่งใช้เป็นกลุ่มควบคุมในการศึกษานี้

การเตรียมพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยกับบิสเมลต์ออกไซด์

ผสมพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวแต่ละบริษัทกับบิสเมลต์ออกไซด์ (Fluka, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Buchs, Spain) ในอัตราส่วน 4:1 โดยน้ำหนัก ด้วยเครื่องบดและผสมสาร (grinding machine) เป็นเวลา 2 นาที โดยผสมครั้งละ 100 กรัม

การเตรียมแคลเซียมคลอไรด์และเมททิลเซลลูโลส สำหรับเป็นส่วนน้ำ

ผสมเมททิลเซลลูโลสด้วยการอุ่นสารละลายในน้ำกลั่น ร่วมกับการใช้แท่งแม่เหล็กคนสาร (magnetic stirrer) และผสมเข้าด้วยกันกับสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ จนได้ส่วนน้ำที่มีความเข้มข้นของแคลเซียมคลอไรด์ร้อยละ 5 และเมททิลเซลลูโลสร้อยละ 1 โดยปริมาตร

การเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ในการทดสอบองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพ

ผสมส่วนผสมของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่มีบิสเมตออกไซด์ หรือผงเอ็มทีเอกับส่วนน้ำที่มีความเข้มข้นของแคลเซียมคลอไรด์ร้อยละ 5 และเมททิลเซลลูโลสร้อยละ 1 หรือน้ำกลั่น ในอัตราส่วนผง 1 กรัมต่อส่วนน้ำ 0.33 มิลลิลิตร

การแบ่งกลุ่มทดลอง

แบ่งกลุ่มทดลองเป็น 5 กลุ่มดังนี้

1. พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวบริษัทที่ 1 ที่มีบิสเมตออกไซด์ผสมด้วยน้ำกลั่น (CW)

2. พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวบริษัทที่ 1 ที่มีบิสเมตออกไซด์ผสมด้วยส่วนน้ำที่มีแคลเซียมคลอไรด์ร้อยละ 5 และเมททิลเซลลูโลสร้อยละ 1 (CA)

3. พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวบริษัทที่ 2 ที่มีบิสเมตออกไซด์ผสมด้วยน้ำกลั่น (KW)

4. พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวบริษัทที่ 2 ที่มีบิสเมตออกไซด์ผสมด้วยส่วนน้ำที่มีแคลเซียมคลอไรด์ร้อยละ 5 และเมททิลเซลลูโลสร้อยละ 1 (KA)

5. ไวนิลป์โปรูทเอ็มทีเอฟสมด้วยน้ำกลั่น (MTA)

เมื่อผสมส่วนผสมและส่วนน้ำของซีเมนต์แต่ละกลุ่มแล้ว ทั้งให้แข็งตัวในตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 95 จากนั้นนำไปศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพดังต่อไปนี้

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี

นำตัวอย่างที่แข็งตัวเต็มที่แล้วทั้ง 5 กลุ่ม มาบดละเอียด และวิเคราะห์สารประกอบจากการวิเคราะห์ผลึกโดยวิธีวิเคราะห์

การเลี้ยงเบนรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟร์กโตมิเตอร์ (X-ray diffractometer) (Bruker AXS Model D8 Discover, Karlsruhe, Germany)

การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา (morphological characteristic) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope)

นำตัวอย่างที่แข็งตัวเต็มที่ทั้ง 5 กลุ่มไปใส่ในตู้กำจัดความชื้น (desiccator) เป็นเวลา 2 วัน แล้วนำไปเคลือบอนุภาคทอง และตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่กำลังขยาย 2000 และ 10000 เท่า บันทึกภาพด้วยระบบดิจิตอล (Semafor® 5.0 digital imaging system)

การวัดค่าความเป็นกรดด่าง

เมื่อผสมส่วนผสมและส่วนน้ำของซีเมนต์แต่ละชนิดในแม่พิมพ์ซิลิโคน วัดค่าความเป็นกรดด่างหลังผสมทันทีด้วยเครื่องวัดความเป็นกรดด่างดิจิตอล (Orion 370, Orion research Inc., Boston, MA, USA) โดยวิธีวัดโดยตรงจากพื้นผิวด้วยตัวอย่าง บันทึกค่าทุกๆ 2 นาที โดยวัดจากตัวอย่างกลุ่มละ 10 ชิ้น หากค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลาแล้วน้ำค่าไปบันทึกภาพ

การทดสอบเวลาแข็งตัว (setting time)

ประยุกต์จากการมาตรฐานเอดิเอนด์มายเลข 50 ปี 2008 (ADA : American Dental Association specification no. 50; 2008) โดยผสมซีเมนต์แต่ละกลุ่มลงในแม่พิมพ์เหล็กกล้าไร้สนิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10 มิลลิเมตร และสูง 2 มิลลิเมตร วัดระยะเวลาแข็งตัวในตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 95 โดยใช้เข็มกดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร หนัก 100 กรัม ทุกๆ 30 วินาที จนไม่พบรอยกดบนชิ้นตัวอย่าง บันทึกค่าระยะเวลาการแข็งตัว โดยวัดจากตัวอย่างกลุ่มละ 10 ชิ้น และหาค่าเฉลี่ย

การทดสอบความทนแรงอัด (compressive strength)

ประยุกต์จากการมาตรฐานไอเอสโอด 9917-1 ปี 2003 (International organization for standardization: ISO

9917-1, 2003) โดยผสมซีเมนต์แต่ละกลุ่มในแม่พิมพ์แบบวงแหวนแยกส่วนได้ (split ring mould) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร และสูง 6 มิลลิเมตร เก็บไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 95 จนแข็งตัวเต็มที่ นำชิ้นงานมาตรวจหาจุดบกพร่อง เลือกเฉพาะชิ้นงานที่สมบูรณ์นำไปใส่ในน้ำกลันที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสจนครบเวลา 1 วัน และ 21 วัน นำตัวอย่างมาทดสอบความทนแรงอัดด้วยเครื่องอินสตรอน 8872 (Instron 8872 Testing Machine, Instron Ltd., High Wycombe, UK)

การทดสอบสภาพละลายได้ (solubility)

ประยุกต์จากมาตรฐานเอดิทีเอ หมายเลขอ 30 ปี 1991
(ADA : American Dental Association specification no. 30, 1991) โดยผสมชีเมนต์แต่ละกลุ่มและลวดทองแดงที่ไม่ละลายน้ำและไม่เกิดสนิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร ยาว 15 เซนติเมตร ใส่ลงในแม่พิมพ์แบบวงแหวนแยกส่วนได้ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20 มิลลิเมตร สูง 1.5 มิลลิเมตร เก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำตัวอย่างออกจากแม่พิมพ์ เลือกเฉพาะชิ้นงานที่สมบูรณ์ วัดน้ำหนักเริ่มต้นด้วยเครื่องชั่งสารความละเอียดทอนนิym 5 ตำแห่งน่ำ นำชิ้นงานใส่ในขวดบรรจุน้ำกัลล์ 50 มิลลิลิตร เก็บที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 วัน 7 วัน และ 21 วัน เมื่อครบเวลานำตัวอย่างไปเก็บในเครื่องกำจัดความชื้น 6 ชั่วโมง แล้วชั่งน้ำหนักในแต่ละช่วงเวลา นำข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

การทดสอบความทึบรังสี (radiopacity)

ประยุกต์ตามมาตรฐาน ISO 6876 ปี 2001 (International organization for standardization: ISO 6876, 2001) โดยผสมซีเมนต์แท็ลากกลุ่มลงในแม่พิมพ์เหล็กกล้าไว้สนิมนานาเดือนผ่านศูนย์กลางภาษาใน 10 มิลลิเมตร และสูง 1 มิลลิเมตร เก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 95 ทดสอบความทึบแสง โดยวางบนแผ่นรับรังสีฟลูออร์ฟิล์ม (phosphor plate) ขนาดเบอร์ 4 โดยถ่ายภาพรังสีเบรียบเที่ยบ กับอลูมิเนียมสเต็ปเวจ (aluminium step wedge) ที่มีความบริสุทธิ์ของอลูมิเนียมมากกว่าร้อยละ 98 และมีความหนา

0.5 มิลลิเมตรถึง 9 มิลลิเมตร โดยมีความหนาเพิ่มขึ้นทุกๆ 0.5 มิลลิเมตร ถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสี (GX 1000, Gendex corporation, IL US) ที่ 70 กิโลโวลต์ (kV) 15 มิลลิแอมป์ (mA) เวลา 0.22 วินาที กำหนดระยะเวลา ระหว่างการบอกรังสี ถึงแผ่นรับรังสีฟอร์มที่ 15 เซนติเมตร ประมาณภาพรังสีด้วยเครื่องอ่านภาพรังสี (Kodak CR7400, Carestream health, NY, US) และวัดค่าความทึบรังสีโดย เปรียบเทียบค่าเกรย์สเกล (grey scale value) ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (Infinit® Full PACS, soule, Korea) ทดสอบ กลุ่มละ 10 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ด้วยสถิติความแปรปรวน ทางเดียว ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ផលាករសីកម្មា

จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ทั้ง 5 กลุ่ม ได้ผลการศึกษัดังนี้

องค์ประกอบทางเคมี พอร์ตแลนด์ซีเม้นต์สีขาวจากห้องสมุดที่มีบิสัมตออกไซด์เมื่อผสมด้วยน้ำกลั่น แล้วเมื่อผสมด้วยยาร่อนน้ำที่มีความเข้มข้นของแคลเซียมคลอไรด์อยู่ละ 5 และเมททิลเซลลูโลสร้อยละ 1 มีองค์ประกอบทางเคมีคล้ายคลึงกัน โดยพบส่วนประกอบหลัก คือ แคลเซียมซิลิกาตออกไซด์ (calcium silicate oxide) และบิสัมตออกไซด์ ส่วนไวนิลป์โพรพเรียมที่เอทีผสมด้วยน้ำกลั่นจะพบแคลเซียมซิลิกาตออกไซด์ บิสัมตออกไซด์ และแคลเซียมไฮドออกไซด์ (calcium hydroxide) (รูปที่ ๑)

การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนชนิดสองกราด พบร่วมกันที่กลุ่มที่ผสมด้วย แคลเซียมเคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลส (CA และ KA) มี การสร้างผลึกในลักษณะต่างๆ มากกว่า ในขณะที่ซีเมนต์ กกลุ่มที่ผสมด้วยน้ำ (CW และ KW) จะพบอนุภาคของพอร์ต แลนด์ซีเมนต์ที่ไม่ได้ทำปฏิกิริยามากกว่า เมื่อเปรียบเทียบ ลักษณะสัณฐานวิทยาของไวท์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ที่เปลือกและ เหล็กและกากก่าว่าพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (รูปที่ 2)


ความเป็นกรดด่าง ความเป็นกรดด่างของซีเมนต์ที่ผสมน้ำกลั่น (CW และ KW) เริ่มต้นที่ 10.14 และ 10.10 ตามลำดับซีเมนต์ที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และแมกนีเซียมคลอไรด์ (CA และ KA) มีความเป็นกรดด่างเริ่มต้นที่ 10.48 และ 10.43 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าซีเมนต์ที่ผสมน้ำกลั่น (CW และ KW)

อย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) และไวนิป์ปอร์ทเริ่มที่อ่อนนิความเป็นกรดด่างหลังผสมทันทีที่ 11.22 ซึ่งสูงกว่าซีเมนต์ทุกกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$)

เมื่อผ่านไป 30 นาที ซีเมนต์ที่ผสมด้วยน้ำกลั่น (CW และ KW) มีความเป็นกรดด่าง 11.08 และ 10.17 ตามลำดับซึ่งน้อยกว่าซีเมนต์ที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมทธิล

เซลลูโลส (CA และ KA) และไวนิป์ปอร์ทเริ่มที่เข้ม (11.54 11.43 และ 11.64 ตามลำดับ) อย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$)

เมื่อสิ้นสุดนาทีที่ 60 ไวนิป์ปอร์ทเริ่มที่อ่อนนิความเป็นกรดด่าง 12.07 ซึ่งสูงกว่าซีเมนต์กลุ่มที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมทธิลเซลลูโลส (CA และ KA) (ซึ่งมีความเป็นกรดด่าง 11.71 และ 11.61 ตามลำดับ) อย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$)



รูปที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของซีเมนต์ที่แข็งตัวแล้ว

Fig. 1 Chemical composition of set samples


BO, bismuth oxide; C₂SO, dicalcium silicate oxide; C₃SO, tricalcium silicate oxide; CH, calcium hydroxide; CW, Portland cement 1 with sterile water; CA, Portland cement 1 with setting accelerator; KW, Portland cement 2 with sterile water; KA, Portland cement 2 with setting accelerator; MTA, white ProRoot® MTA

ส่วนซีเมนต์ที่ผสมด้วยน้ำกลั่น (CW และ KW) จะมีความเป็นกรดต่าง 11.43 และ 11.46 ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าซีเมนต์กัลุ่มที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลส (CA และ KA) และไวท์โปร็อทเออิมที่เขอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) ในลักษณะเดียวกับเมื่อเริ่มผสม

ซีเมนต์ทั้ง 5 กลุ่มจะมีค่าความเป็นกรดต่างลงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 12 นาทีแรก และจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ จนซีเมนต์แข็งตัวเต็มที่ (รูปที่ 3)

เวลาแข็งตัว ซีเมนต์กัลุ่มที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลส (CA และ KA) จะมีเวลาแข็งตัวที่เร็วกว่าซีเมนต์ที่ผสมด้วยน้ำกลั่น (CW และ KW) และไวท์โปร็อทเออิมที่เขอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) (ตารางที่ 1)


ความทนแรงอัด ที่ช่วงเวลา 1 วัน ไวท์โปร็อทเออิมที่เขอยซีเมนต์กัลุ่มที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลส (CA และ KA) มีความทนแรงอัดมากกว่าซีเมนต์กัลุ่มที่ผสม



รูปที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกของซีเมนต์แต่ละชนิด

Fig. 2 Morphology of samples using scanning electron microscope

CW, Portland cement 1 with sterile water; CA, Portland cement 1 with setting accelerator; KW, Portland cement 2 with sterile water; KA, Portland cement 2 with setting accelerator; MTA, white ProRoot[®] MTA



รูปที่ 3 ความเป็นกรดด่างของตัวอย่างที่ศึกษาทุกๆ 2 นาที เป็นเวลา 60 นาที

Fig. 3 pH value of samples in every 2 minutes for 60 minutes

CW, Portland cement 1 with sterile water; CA, Portland cement 1 with setting accelerator; KW, Portland cement 2 with sterile water; KA, Portland cement 2 with setting accelerator; MTA, white ProRoot® MTA

ด้วยน้ำกัลล์ (CW และ KW) อย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) และที่ช่วงเวลา 21 วัน หลังเข็นด้วย พอร์ตแลนด์ซีเมนต์กัลล์ที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลส (CA และ KA) มีความทนแรงอัดมากกว่าไวท์โปรดูทเอ็มทีเอ และ พอร์ตแลนด์ซีเมนต์กัลล์ที่ผสมด้วยน้ำกัลล์ (CW และ KW) อย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) โดยค่าเฉลี่ยความทนแรงอัดของซีเมนต์กัลล์ที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลส จะมากกว่าซีเมนต์กัลล์ที่ผสมด้วยน้ำกัลล์ที่เวลา 1 วัน และ 21 วัน (ตารางที่ 1)

สภาพละลายได้ที่ช่วงเวลา 1 วัน ไวท์โปรดูทเอ็มทีเอ และซีเมนต์กัลล์ที่ผสมด้วยน้ำกัลล์ (CW และ KW) มีสภาพละลายได้ที่น้อยกว่าซีเมนต์ที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์อย่าง 5 และเมทิลเซลลูโลส้อยละ 1 (CA และ KA) อย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) ส่วนพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวจากห้อง 2 บริษัท ทั้งที่ผสมด้วยน้ำกัลล์และแคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลสมีสภาพละลายได้ที่ไม่แตกต่างกัน

ที่ช่วงเวลา 7 วัน ซีเมนต์บริษัทที่ 1 ที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลสมีสภาพละลายได้มากกว่าซีเมนต์บริษัทที่ 1 ที่ผสมด้วยน้ำกัลล์อย่างมีนัยสำคัญ ($p <$

0.05) แต่ไม่แตกต่างกับซีเมนต์กัลล์อื่น ๆ ไวท์โปรดูทเอ็มทีเอ และซีเมนต์ทุกกลุ่มมีสภาพละลายได้ที่ไม่แตกต่างกันหลังจากผ่านไป 21 วัน (ตารางที่ 2)

ความทึบรองสี ไวท์โปรดูทเอ็มทีเอมีความทึบรองสีเทียบเท่ากับอุดมเนียมบิสุทธิ์ที่มีความหนา 5.65 มิลลิเมตร ซีเมนต์กัลล์ที่ผสมด้วยน้ำกัลล์ (CW และ KW) มีความทึบรองสีเท่ากับ 4.88 และ 4.76 มิลลิเมตรของอุดมเนียมตามลำดับ และซีเมนต์กัลล์ที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลส (CA และ KA) มีความทึบรองสีเท่ากับ 5.17 และ 5.11 มิลลิเมตร ของอุดมเนียม ตามลำดับ ซึ่งไวท์โปรดูทเอ็มทีเอมีความทึบรองสีมากกว่าซีเมนต์กัลล์ที่ผสมด้วยน้ำกัลล์ (CW และ KW) อย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) แต่ไม่แตกต่างจากซีเมนต์กัลล์ที่ผสมแคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลส (CA และ KA) (ตารางที่ 1)

วิจารณ์

จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์และไวท์โปรดูทเอ็มทีเอพบว่า ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิต

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยเวลาการแข่งตัว ความทันเรงอัด และความทึบงังสี

Table 1. Setting time, compressive strength and radiopacity

Cement type	Setting time (minute)	Compressive strength (MPa)		Radiopacity (mm Aluminium)
		Mean ± (SD)	Mean ± (SD)	
		1 day	21 days	Mean ± (SD)
CW	72.90 (\pm 1.70) ^(a)	40.70 (\pm 4.26) ^(a)	77.59 (\pm 3.46) ^(a)	4.88 (\pm 0.32) ^(a)
CA	55.85 (\pm 2.63) ^(b)	49.05 (\pm 4.41) ^(b)	90.54 (\pm 4.82) ^(b)	5.17 (\pm 0.26) ^(ab)
KW	80.05 (\pm 3.61) ^(a)	41.35 (\pm 3.14) ^(a)	80.61 (\pm 4.10) ^(a)	4.76 (\pm 0.38) ^(a)
KA	57.15 (\pm 1.80) ^(b)	52.15 (\pm 3.60) ^(b)	91.95 (\pm 4.63) ^(b)	5.11 (\pm 0.32) ^(ab)
MTA	81.30 (\pm 1.99) ^(a)	48.27 (\pm 3.44) ^(b)	82.36 (\pm 3.58) ^(a)	5.66 (\pm 0.48) ^(b)

Different letter "a" and "b" in the same row indicates the significant difference ($p < 0.05$) CW, Portland cement 1 with sterile water; CA, Portland cement 1 with setting accelerator; KW, Portland cement 2 with sterile water; KA, Portland cement 2 with setting accelerator; MTA, white ProRoot[®] MTA

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยสภาพละลายน้ำของซีเมนต์ที่เข้าสู่ตัวแอลว.

Table 2. Mean solubility of set samples

Cement type	Solubility (%)		
	Mean \pm (SD)	7 days	21 days
	1 day	7 days	21 days
CW	1.15 (\pm 0.29) ^(ab)	0.75 (\pm 0.17) ^(a)	0.75 (\pm 0.17) ^(a)
CA	1.43 (\pm 0.27) ^(b)	0.91 (\pm 0.08) ^(b)	0.88 (\pm 0.13) ^(a)
KW	1.09 (\pm 0.25) ^(ab)	0.77 (\pm 0.13) ^(ab)	0.77 (\pm 0.13) ^(a)
KA	1.35 (\pm 0.09) ^(b)	0.79 (\pm 0.11) ^(ab)	0.81 (\pm 0.13) ^(a)
MTA	0.91 (\pm 0.10) ^(ac)	0.85 (\pm 0.10) ^(ab)	0.64 (\pm 0.14) ^(a)

Different letter "a", "b" and "c" in the same row indicates the significant difference ($p < 0.05$) CW, Portland cement 1 with sterile water; CA, Portland cement 1 with setting accelerant; KW, Portland cement 2 with sterile water; KA, Portland cement 2 with setting accelerant; MTA, white ProRoot[®] MTA

ในประเทศไทยมีอนุภาคขนาดใหญ่ปะปนอยู่ ซึ่งอนุภาคและผลึกที่พบในไวท์โปรดักต์เริ่มที่อาจมีขนาดเล็กกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าไวท์โปรดักต์เริ่มมีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่าพาร์ติคูลาร์ซีเมนต์^{24,25} ซีเมนต์กลุ่มนี้ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลสจะมีการก่อตัวเป็นผลึกมากกว่ากลุ่มนี้ผสมด้วยน้ำกากลั่น ซึ่งสังเกตได้จากอนุภาคขนาดใหญ่ที่เหลืออยู่ในกลุ่มนี้ที่ผสมน้ำกากลั่น หั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ

แคลเซียมคลอไรด์สามารถเร่งให้ชีเมนต์เกิดปฏิกิริยาได้มากกว่าและรวดเร็วขึ้น ส่วนลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไวท์โปรดักซ์ที่มีลักษณะคล้ายกับไวท์โปรดักซ์ที่ผลิตโดยกระบวนการอนุภาคเล็กกว่าพอร์ตแลนด์ชีเมนต์ ชีเมนต์บริษัทที่ ๑ ที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลสมีลักษณะหลักแตกต่างจากชีเมนต์กลุ่มนี้ ซึ่งอาจเป็นผลจากการผสมแคลเซียมคลอไรด์และเมทิลเซลลูโลสเข้าไป ทำให้การสร้าง

ผลึกเปลี่ยนแปลงไป นอกจากรูปนี้ ในขณะเดียวกันชิ้นงานของซีเมนต์กลุ่มนี้ สังเกตพบว่าเป็นซีเมนต์ที่มีความชื้นสูงที่สุด แม้ว่าจะกำจัดความชื้นในตู้กำจัดความชื้นแล้วก็ตาม ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับการก่อตัวของผลึก ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาต่อไป

สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของซีเมนต์ที่แข็งตัวเต็มที่แล้วพบว่าซีเมนต์ทุกกลุ่มมีส่วนประกอบหลัก เป็นแคลเซียมซิลิกेटออกไซด์และบิสมัตออกไซด์ แต่ไม่พบแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ทั้ง 4 กลุ่ม อาจเนื่องมาจากปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับแคลเซียมซิลิกेटออกไซด์ ไวท์ไพรูทเอ็มที่ประกอบองค์ประกอบทางเคมีเช่นเดียวกับซีเมนต์กลุ่มอื่น ๆ และพบแคลเซียมไฮดรอกไซด์ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการนุ่มน้ำของไวท์ไพรูทเอ็มที่มีขนาดเล็กกว่า ทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้มากและทั่วถึง ทำให้ได้ปริมาณของแคลเซียมไฮดรอกไซด์มากเพียงพอที่จะตรวจพบได้ แต่อย่างไรก็ตาม ความเป็นกรดด่างของซีเมนต์ทุกกลุ่มน้ำหนักตั้งแต่เริ่มผสมจนซีเมนต์แข็งตัว ซึ่งความเป็นกรดด่างอาจจะเกิดจากแคลเซียมออกไซด์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำและความชื้นเกิดเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และแตกตัวได้หมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group)^{26,27} ซึ่งการเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารประกอบจากการวิเคราะห์การเลี้ยงบนรังสีเอกซ์ร ชั้นตัวอย่างจะค่อนข้างแห้งและมีความชื้นน้อย ซึ่งอาจเป็นผลให้ตรวจไม่พบแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในพอร์ตแลนด์ซีเมนต์

ความเป็นกรดด่างของซีเมนต์ทุกกลุ่มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรก และจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อซีเมนต์เริ่มแข็งตัว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากซีเมนต์ที่แข็งตัวมากขึ้นจะยอมให้น้ำซึมผ่านได้ลดลง น้ำจะเข้าทำปฏิกิริยาได้ช้าและเกิดผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดความเป็นด่างในอัตราที่น้อยลง แต่เมื่อซีเมนต์ถูกผสมด้วยส่วนน้ำที่มีแคลเซียมคลอไรด์และเมททิลเซลลูโลสทำให้ปฏิกิริยาการก่อตัวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากแคลเซียมคลอไรด์สามารถแทรกซึมเข้าสู่รูพรุนในซีเมนต์ได้ และเป็นการพาณั้นเข้าสู่อนุภาคที่อยู่ลึกเข้าไปในชิ้นซีเมนต์ และเกิดปฏิกิริยาได้มากขึ้น²⁸ ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดความเป็นด่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงพบว่าซีเมนต์กลุ่มที่ผสมแคลเซียมคลอไรด์และเมททิลเซลลูโลสมีความเป็นด่างสูงขึ้น เนื่องจากเมื่อเทียบกับซีเมนต์ที่ไม่ผสมด้วยน้ำกลั่น แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยสองบริษัทจะมีความเป็นกรดด่างที่ไม่สูงเท่าไวท์ไพรูทเอ็มที่เอกสารที่ได้²⁹ จึงน่าจะมีผลต้าน

จุดซีฟและสามารถปรับสภาพความเป็นกรดด่างของเนื้อเยื่อด้วยรอบได้ไม่แตกต่างกัน

ซีเมนต์กลุ่มที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมททิลเซลลูโลสมีความทนแรงอัดที่สูงกว่าซีเมนต์กลุ่มที่ผสมด้วยน้ำและไวท์ไพรูทเอ็มที่เอกสารนี้ของจากปฏิกิริยาการก่อตัวที่เกิดขึ้นเร็วกว่า ทำให้ซีเมนต์มีความแข็งแรงมากกว่าทั้งในช่วงเวลา 1 วัน และ 21 วัน

จากการศึกษานี้ร่องเกี่ยวกับเวลาแข็งตัวของซีเมนต์ เมื่อใช้แมพิมพ์ที่มีขนาดต่างกันจะได้ระยะเวลาแข็งตัวที่ต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพื้นที่ผิวของซีเมนต์ในแต่ละแมพิมพ์ไม่เท่ากัน ใน การศึกษานี้ทดสอบเวลาการแข็งตัวของซีเมนต์ตามมาตรฐานเดียวกันอย่างเลข 53 ปี 2008 ซึ่งแนะนำให้ใช้แมพิมพ์โลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร พบร่วงระยะเวลาการแข็งตัวของซีเมนต์ที่ผสมด้วยสารเร่งการแข็งตัวจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการแคลเซียมคลอไรด์ซึ่งมีคุณสมบัติคุณน้ำ (hygroscopic) ทำให้น้ำสามารถเข้าทำปฏิกิริยากับอนุภาคของซีเมนต์ได้่ายขึ้น²² เมททิลเซลลูโลสซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวประสานจะทำให้น้ำที่ใช้ในอัตราส่วนผสมของส่วนน้ำอย่าง ส่งผลให้ซีเมนต์แข็งตัวได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าซีเมนต์ที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมททิลเซลลูโลสจะมีเนื้อเยื่นและสามารถปั้นแต่งได้ง่ายกว่า

สภาพละลายได้ในวันที่ 1 ของไวท์ไพรูทเอ็มที่เอกสารนี้ ซีเมนต์กลุ่มที่ผสมด้วยน้ำกลั่นไม่มีความแตกต่างกัน แต่จะมีสภาพละลายได้ที่น้อยกว่าซีเมนต์กลุ่มที่ผสมด้วยส่วนน้ำที่มีแคลเซียมคลอไรด์และเมททิลเซลลูโลสอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมททิลเซลลูโลสเป็นสารที่สามารถละลายน้ำได้ดี จึงทำให้เกิดสภาพละลายได้ที่มากในช่วงแรก แต่เมื่อซีเมนต์แข็งตัวเต็มที่จนถึงวันที่ 21 พบร่วงเวลาของซีเมนต์ทุกกลุ่มมีสภาพละลายได้ที่ไม่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามซีเมนต์ทุกกลุ่มในทุกช่วงเวลา มีสภาพละลายได้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานไอโอลสโตร 6876 ปี 2001 ซึ่งกำหนดให้สภาพละลายได้ต้องไม่มากกว่าร้อยละ 3

การศึกษานี้ผสมบิสมัตออกไซด์ในอัตราส่วนร้อยละ 20 ในพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาว เนื่องจากมีการศึกษาที่แนะนำว่าร้อยละ 20 ของบิสมัตออกไซด์จะทำให้ซีเมนต์มีความทึบ peptide ต่อการใช้งานในคลองรากฟัน³⁰ ซีเมนต์ที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมททิลเซลลูโลสพบว่ามีความทึบรังสีที่ไม่แตกต่างจากไวท์ไพรูทเอ็มที่เอกสารนี้ แต่ซีเมนต์กลุ่มที่ผสมด้วยน้ำกลั่นจะมีความทึบรังสีที่น้อยกว่าการศึกษานี้พบว่า

ความทึบงึ้งสีของซีเมนต์แต่ละชนิดเทียบเท่ากับอลูมิเนียม ความหนา 4.75 ถึง 5.65 มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่าการศึกษาที่ผ่านมาเล็กน้อย (6.04 ถึง 6.74 มิลลิเมตร)^{11,15} อาจเนื่องมาจากการความบริสุทธิ์ของอลูมิเนียมที่วัดเทียบ และขั้นความหนาที่เพิ่มขึ้นแต่ละขั้นในแต่ละการศึกษาแตกต่างกัน การศึกษานี้เลือกใช้อลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ 98 และขั้นความหนาเพิ่มขึ้นขั้นละ 0.5 มิลลิเมตร ซึ่งมีความละเอียดมากกว่าการศึกษาที่ผ่านมา¹⁵ นอกจากนี้การศึกษานี้ยังได้พัฒนาใช้การถ่ายภาพรังสีดิจิตอลและเทียบความทึบงึ้งสีจากค่าเกรย์สเกลด้วยไปร่วมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะลดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการถ่ายฟิล์มและการอ่านค่าความทึบงึ้งสีได้ดีกว่า

จากการพัฒนาคุณภาพของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทย โดยผสมซีเมนต์กับสารเร่งเวลาเข็งตัวจะได้ซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดี แต่อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องศึกษาความเข้ากันได้ทางชีวภาพและการตอบสนองของเนื้อเยื่อในร่างกายสัตว์ทดลองก่อนนำไปใช้จริงในมนุษย์

สรุป

พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยที่มีบิสเมตออกไซด์เมื่อผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมททิลเซลลูโลส จะมีระยะเวลาการเข็งตัวที่น้อยกว่า และมีความทนแรงอัดสูงกว่าไวท์ปรอรูทเอ็มที่เอและซีเมนต์ที่ผสมด้วยน้ำกลั่น มีสภาพละลายได้ที่ 21 วัน และความทึบงึ้งสีไม่แตกต่างจากไวท์ปรอรูทเอ็มที่เอมีความเป็นด่างต่ำกว่าไวท์ปรอรูทเอ็มที่เอเล็กน้อย ซึ่งคุณสมบัติทางกายภาพโดยรวมของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ที่ผสมด้วยแคลเซียมคลอไรด์และเมททิลเซลลูโลสมีความเหมาะสม และเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเพื่อนำมาใช้แทนไวท์ปรอรูทเอ็มที่เอได้ในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนจุฬาฯ 100 ปี) ที่สนับสนุนเงินทุนในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์ไฟรารอน พิทไยานนท์ ที่ให้คำปรึกษาด้านสถิติ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทันตวสุดุ และศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือและศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษาการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในการทดลองนี้

เอกสารอ้างอิง

- Friedman S. Retrograde approaches in endodontic therapy. *Endod Dent Traumatol.* 1991;7:97–107.
- Rud J, Andreasen JO, Jensen JF. A multivariate analysis of the influence of various factors upon healing after endodontic surgery. *Int J Oral Surg.* 1972;1:258–71.
- Torabinejad M, Hong CU, Pitt Ford TR, Kettering JD. Cytotoxicity of four root end filling materials. *J Endod.* 1995;21:489–92.
- Economides N, Pantelidou O, Kokkas A, Tziaras D. Short-term periradicular tissue response to mineral trioxide aggregate (MTA) as root-end filling material. *Int Endod J.* 2003;36:44–8.
- Koulaouzidou EA, Papazisis KT, Economides NA, Beltes P, Kortsaris AH. Antiproliferative effect of mineral trioxide aggregate, zinc oxide-eugenol cement, and glass-ionomer cement against three fibroblastic cell lines. *J Endod.* 2005;31:44–6.
- Koh ET, McDonald F, Pitt Ford TR, Torabinejad M. Cellular response to Mineral Trioxide Aggregate. *J Endod.* 1998;24:543–7.
- Koh ET, Torabinejad M, Pitt Ford TR, Brady K, McDonald F. Mineral trioxide aggregate stimulates a biological response in human osteoblasts. *J Biomed Mater Res.* 1997;37:432–9.
- Mitchell PJ, Pitt Ford TR, Torabinejad M, McDonald F. Osteoblast biocompatibility of mineral trioxide aggregate. *Biomaterials.* 1999;20:167–73.
- Torabinejad M, Pitt Ford TR, McKendry DJ, Abedi HR, Miller DA, Kariyawasam SP. Histologic assessment of mineral trioxide aggregate as a root-end filling in monkeys. *J Endod.* 1997;23:225–8.
- Holland R, de Souza V, Nery MJ, Faraco Junior IM, Bernabe PF, Otoboni Filho JA, et al. Reaction of rat connective tissue to implanted dentin tube filled with mineral trioxide aggregate, Portland

- cement or calcium hydroxide. *Braz Dent J.* 2001;12: 3-8.
11. Islam I, Chng HK, Yap AU. X-ray diffraction analysis of mineral trioxide aggregate and Portland cement. *Int Endod J.* 2006;39:220-5.
 12. Asgary S, Eghbal MJ, Parirokh M, Ghoddusi J, Kheirieh S, Brink F. Comparison of mineral trioxide aggregate's composition with Portland cements and a new endodontic cement. *J Endod.* 2009;35:243-50.
 13. Camilleri J, Montesin FE, Brady K, Sweeney R, Curtis RV, Ford TR. The constitution of mineral trioxide aggregate. *Dent Mater.* 2005;21:297-303.
 14. Funteas UR, Wallace JA, Fochtman EW. A comparative analysis of Mineral Trioxide Aggregate and Portland cement. *Aust Endod J.* 2003;29:43-4.
 15. Hwang YC, Lee SH, Hwang IN, Kang IC, Kim MS, Kim SH, et al. Chemical composition, radiopacity, and biocompatibility of Portland cement with bismuth oxide. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2009;107:e96-102.
 16. Sirichaiwongsakul S, Panichuttra A. Chemical compositions and physical properties of Thai white Portland cement with bismuth oxide versus white ProRoot® MTA. *CU Dent J.* 2008;31:145-58.
 17. Saidon J, He J, Zhu Q, Safavi K, Spangberg LS. Cell and tissue reactions to mineral trioxide aggregate and Portland cement. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2003;95:483-9.
 18. Ribeiro CS, Kuteken FA, Hirata Junior R, Scelza MF. Comparative evaluation of antimicrobial action of MTA, calcium hydroxide and Portland cement. *J Appl Oral Sci.* 2006;14:330-3.
 19. de Moraes CA, Bernardineli N, Garcia RB, Duarte MA, Guerisoli DM. Evaluation of tissue response to MTA and Portland cement with iodoform. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2006;102:417-21.
 20. Ber BS, Hatton JF, Stewart GP. Chemical modification of proroot mta to improve handling characteristics and decrease setting time. *J Endod.* 2007;33:1231-4.
 21. Wiltbank KB, Schwartz SA, Schindler WG. Effect of selected accelerants on the physical properties of mineral trioxide aggregate and Portland cement. *J Endod.* 2007;33:1235-8.
 22. Bortoluzzi EA, Broon NJ, Bramante CM, Felipe WT, Tanomaru Filho M, Esberard RM. The influence of calcium chloride on the setting time, solubility, disintegration, and pH of mineral trioxide aggregate and white Portland cement with a radiopacifier. *J Endod.* 2009;35:550-4.
 23. Jearanaipaisal T, Ratisuntorn C. Cytotoxicity of two Thai white Portland cements mixed with bismuth oxide on primary human osteoblasts. *CU Dent J.* 2009;32:179-89.
 24. Komabayashi T, Spangberg LS. Particle size and shape analysis of MTA finer fractions using Portland cement. *J Endod.* 2008;34:709-11.
 25. Komabayashi T, Spangberg LS. Comparative analysis of the particle size and shape of commercially available mineral trioxide aggregates and Portland cement: a study with a flow particle image analyzer. *J Endod.* 2008;34:94-8.
 26. Duarte MA, Demarchi AC, Yamashita JC, Kuga MC, Fraga Sde C. pH and calcium ion release of 2 root-end filling materials. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2003;95:345-7.
 27. Holland R, de Souza V, Murata SS, Nery MJ, Bernabe PF, Otoboni Filho JA, et al. Healing process of dog dental pulp after pulpotomy and pulp covering with mineral trioxide aggregate or Portland cement. *Braz Dent J.* 2001;12:109-13.
 28. Ramachandran VS. Concrete admixtures handbook. New Jersey: Noyes Publications; 1984.
 29. Padan E, Bibi E, Ito M, Krulwich TA. Alkaline pH homeostasis in bacteria: new insights. *Biochim Biophys Acta.* 2005;1717:67-88.
 30. Kim EC, Lee BC, Chang HS, Lee W, Hong CU, Min KS. Evaluation of the radiopacity and cytotoxicity of Portland cements containing bismuth oxide. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2008;105:e54-7.

Chemical composition and physical properties of Thai white Portland cements and bismuth oxide mixed with calcium chloride and methyl cellulose

Punyawee Werasopon D.D.S.¹

Anchana Panichuttra D.D.S., M.Sc., Ph.D.²

¹Graduate student, Department of Operative Dentistry, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

²Department of Operative Dentistry, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Abstracts

Objective To investigate the chemical composition and physical properties of Thai white Portland cement with bismuth oxide mixing with calcium chloride and methyl cellulose compared to Thai white Portland cement with bismuth oxide when mixed with sterile water and white ProRoot® MTA mixed with sterile water.

Materials and methods Ten samples of Thai white Portland cements from two manufacturers with bismuth oxide mixed with sterile water or liquid with additive (5% calcium chloride and 1% methyl cellulose) and white ProRoot® MTA mixed with sterile water were prepared in each group. Chemical composition of set cement was analyzed with X-ray diffractometer and morphological characteristic was observed by SEM. The pH, setting time, radiopacity, compressive strength and solubility were tested. The results were analyzed with one-way ANOVA at 0.05 level of confidence.

Results White ProRoot® MTA mixed with sterile water and Thai white Portland cement with bismuth oxide mixed with calcium chloride and methyl cellulose or mixed with sterile water have the similar chemical composition. However, particles of white ProRoot® MTA appeared smaller than the two Portland cements. Small amount of calcium hydroxide was detected in white ProRoot® MTA mixed with sterile water but not in other groups. The pH of all cements were rapidly increased after mixing. White ProRoot® MTA showed the highest pH (12.07) when cements were fully set. White Portland cements with calcium chloride and methylcellulose has the significantly higher pH than the groups mixed with sterile water. The setting time of white Portland cements mixed with calcium chloride and methylcellulose was statistically significantly shorter but higher compressive strength at 21 days when

compared to the cements mixed with sterile water. White Portland cements mixed with calcium chloride and methycellulose have the statistically significant higher solubility than the cements mixed with sterile water in the first day but all cements have the similar solubility after 21 days.

Conclusion Thai white Portland cements with bismuth oxide mixing with calcium chloride and methyl cellulose have shorter setting time but higher compressive strength when compared to those mixed with sterile water, while, the solubility at 21 days and radiopacity are similar to those of white ProRoot® MTA. However, their pH are slightly lower than white ProRoot® MTA. Overall physical properties of Portland cement with calcium chloride and methycellulose is satisfactory and has potential to be developed as a substitutable material in the future.

(CU Dent J. 2010;33:207–20)

Key words: *calcium chloride; chemical composition; methyl cellulose; physical property; Portland cement; white ProRoot® MTA*
